

UHU®

UNIVERZALNO LJEPILO SUPER

IZNIMNO SNAŽNO I SUPER BRZO UNIVERZALNO LJEPILO



OPIS PROIZVODA

Lijepi iznimno snažno i iznimno brzo, no može se korigirati približno 20 sekundi, bez trenutnog lijepljenja prstiju. Patentirana formula prikladna je za gotovo sve rastezljive, čvrste, porozne i neporozne materijale. Podnosi vibracije i udarce, fleksibilno je, prozirno i bez mirisa. Otporno na vlagu i temperaturu od $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$.

PODRUČJA UPORABE

Univerzalno – lijepi porculan, keramiku, mnogo vrsta plastičnih materijala, metal, drvo, staklo, kožu, gumu, Styrofoam®, papir, karton i još mnogo toga.

Nije prikladno za kožna odjeća, tekstil, polietilen (PE) i polipropilen (PP).

KARAKTERISTIKE

- iznimno snažno
- super brzo
- može se korigirati – bez trenutnog lijepljenja prstiju
- patentirana formula

PRIPREMA

Radni uvjeti: Nemojte upotrebljavati na temperaturama ispod $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Zahtjevi za površinu: Materijali koje lijepite moraju biti čisti, suhi, bez prašine i masnoća.

Predobrada površine: S površina koje se lijepe potrebno je temeljito ukloniti svu prašinu, ulje, masnoću, vosak ili sredstvo za razdvajanje. Najbolji način na koji se to može postići jest trljanje dijelova više puta odgovarajućim otapalima, kao što je aceton (najprije provjerite prikladnost). Za metale i slitine metala obično je dovoljno ohrapaviti površinu s pomoću brusnog papira ili brušenjem ili četkanjem.

PRIMJENA

Upute za uporabu:

Površine koje ćete lijepiti moraju biti potpuno jednakog oblika i veličine, moraju biti suhe, bez prašine i masnoća. Nanesite tanak sloj ljepila na jednu od površina. Spojite dijelove i pritisnite. Zalijepljeni spoj može se korigirati približno 20 sekundi. Nakon uporabe očistite vršak i čvrsto zatvorite.

Mrlje/ostaci: Mokre mrlje od ljepila odmah uklonite acetonom. Stvrdnuto ljepilo može se ukloniti samo mehanički.

Savjet: Što je sloj ljepila tanji, to je završni spoj brži i snažniji.

Napomene: Sadrži cijanoakrilat. Lijepi kožu i kapke za nekoliko sekundi. Ako proizvod dođe u kontakt s očima, odmah ih isperite velikom količinom vode i potražite liječničku pomoć. U slučaju kontakta s kožom ljepilo se može otopiti namakanjem u toploj vodi sa sapunicom. Zatim nanesite kremu za kožu. Može nadražiti dišni sustav. Izbjegavajte udisanje para. Držite izvan dohvata djece.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Methoxy Cyanoacrylate
Boja:	Potpuno prozirna
Konzistencija:	Gel (tikotropni)
Gustoća približ.:	$1,07\text{ g/cm}^3$
Kapacitet ispunjavanja:	Ograničeno
Konačna snaga sveze (Aluminij):	22 N/mm^2
Konačna snaga sveze nakon:	24 sata
Fleksibilni:	Da
Početna snaga sveze nakon:	20-60 sekundi. Ovo može varirati s obzirom na okolnosti, kao što su materijala, temperatura i vlaga.
Minimum temperature resistance:	$-50\text{ }^{\circ}\text{C}$
Maksimalna otpornost na temperaturu:	$100\text{ }^{\circ}\text{C}$
Otpornost na vlagu:	Dobro
Otapalo besplatno:	Da
Viskoznost:	Srednje viskozno
Otpornost na vodu:	Vrlo dobro

ROK TRAJANJA

Čuvajte na suhom i hladnom mjestu na kojemu ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.