



HART

SPECIJALNO LJEPILO ZA SPAJANJE SITNIH DIJELOVA U MODELARSTVU



OPIS PROIZVODA

Potpuno prozirno, brzosušeće specijalno ljepilo za spajanje sitnih dijelova u modelarstvu, izradi rukotvorina i opću uporabu kod kuće. Posebno je prikladno za balza drvo i druge drvne materijale. Tvor čvrsti sloj, stoga je također prikladan za ojačavanje i učvršćivanje slabih područja te stvrnjavanje površina raznih vrsta materijala.

PODRUČJA UPORABE

Prikladno za balza drvo, materijale na bazi drva, metal i mnoge vrste plastike. Za modelarstvo.

Styrofoam®, PE, PP, PA, POM, PTFE, silikon.

KARAKTERISTIKE

- Potpuno prozirno
- Za spajanje malih dijelova u modelarstvu, izradi rukotvorina i opću uporabu kod kuće
- Posebno prikladno za balza drvo i druge drvne materijale
- Kada se osuši, čini čvrst sloj prikladan za ojačavanje slabih područja

PRIPREMA

Osobna sigurnost: Ljepilo sadrži hlapljiva, vrlo zapaljiva otapala. Stoga je tijekom obrade i skladištenja potrebno poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere. Za vrijeme lijepljenja osigurajte primjerno prozračivanje.

Zahtjevi za površinu: Površina mora biti suha, čista i bez prašine i masnoća.

PRIMJENA

Upute za uporabu:

Nanесите танак слој на једну од површина. Одмах спојите дјелове и држите их на мјесту. За тврде затворене површине нанесите танак слој на обеје површине, пустите да се ljepilo осуши, а затим поновно нанесите на једну страну, спојите дјелове и држите на мјесту.

Mrlje/ostaci: Што прије уклоните свеže mrlje od ljepila. Stvrdnuti ostaci ljepila могу се уклонити само механички.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Celulozni nitrat
Otpornost na kemikalije:	Water, oil, grease, diluted acids and alkalis
Boja:	Prozirno
Konzistencija:	Srednje viskozno
Gustoća pribl.:	0,94 g/cm ³
Konačna snaga sveze:	7-8 N/mm ² (Beechwood)
Konačna snaga sveze nakon:	24 sata
Minimalna temperatura primjene:	10 °C
Minimum temperature resistance:	-30 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	90 °C
Otpornost na vlagu:	Dobro
Čvrsta tvar pribl.:	30 %
Otapalo:	Smjesa estera niskog vrelišta i alkohola
Prozirno:	Da
Viskoznost:	Tekuća
Viskoznost pribl.:	9000 mPa·s
Otpornost na vodu:	Vrlo dobro

FIZIOLOŠKA SVOJSTVA

Osušeno ljepilo je inertno, potpuno neutralno i fiziološki sigurno.

VELIČINE PAKIRANJA

35g

ROK TRAJANJA

Čuvajte u čvrsto затворенom pakiranju na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.