



### OPIS PROIZVODA

Potpuno prozirno, brzosušćeće specijalno ljepilo za spajanje sitnih dijelova u modelarstvu, izradi rukotvorina i opću uporabu kod kuće. Posebno je prikladno za balza drvo i druge drvene materijale. Tvori čvrsti sloj, stoga je također prikladan za ojačavanje i učvršćivanje slabih područja te stvrdnjavanje površina raznih vrsta materijala.

### PODRUČJA UPORABE

Prikladno za balza drvo, materijale na bazi drva, metal i mnoge vrste plastike. Za modelarstvo. Styrofoam®, PE, PP, PA, POM, PTFE, silikon.

### KARAKTERISTIKE

- Potpuno prozirno
- Za spajanje malih dijelova u modelarstvu, izradi rukotvorina i opću uporabu kod kuće
- Posebno prikladno za balza drvo i druge drvene materijale
- Kada se osuši, čini čvrsti sloj prikladan za ojačavanje slabih područja

### PRIPREMA

**Osobna sigurnost:** Ljepilo sadrži hlapljiva, vrlo zapaljiva otapala. Stoga je tijekom obrade i skladištenja potrebno poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere. Za vrijeme lijepljenja osigurajte primjereno prozračivanje.

**Zahtjevi za površinu:** Površina mora biti suha, čista i bez prašine i masnoća.

### PRIMJENA

#### Upute za uporabu:

Nanesite tanak sloj na jednu od površina. Odmah spojite dijelove i držite ih na mjestu. Za tvrde zatvorene površine nanesite tanak sloj na obje površine, pustite da se ljepilo osuši, a zatim ponovno nanesite na jednu stranu, spojite dijelove i držite na mjestu.

**Mrlje/ostaci:** Što prije uklonite svježe mrlje od ljepila. Stvrdnuti ostaci ljepila mogu se ukloniti samo mehanički.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Celulozni nitrat
Otpornost na kemikalije:	Water, oil, grease, diluted acids and alkalis
Boja:	Prozirno
Konzistencija:	Srednje viskozno
Gustoća pribl.:	0,94 g/cm <sup>3</sup>
Konačna snaga sveze:	7-8 N/mm <sup>2</sup> (Beechwood)
Konačna snaga sveze nakon:	24 sata
Minimalna temperatura primjene:	10 °C
Minimum temperature resistance:	-30 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	90 °C
Otpornost na vlagu:	Dobro
Čvrsta tvar pribl.:	30 %
Otapalo:	Smjesa estera niskog vrelišta i alkohola
Prozirno:	Da
Viskoznost:	Tekuća
Viskoznost pribl.:	9000 mPa·s
Otpornost na vodu:	Vrlo dobro

### FIZIOLOŠKA SVOJSTVA

Osušeno ljepilo je inertno, potpuno neutralno i fiziološki sigurno.

### VELIČINE PAKIRANJA

35g

### ROK TRAJANJA

Čuvajte u čvrsto zatvorenom pakiranju na suhom i hladnom mjestu na kojemu ne dolazi do smrzavanja.