



Κ'ΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚ'ΗΣ ΧΡ'ΗΣΗΣ ΠΑΝΤΟΚΟΛΛΗΤ'ΗΣ

ΑΠ'ΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ Κ'ΟΛΛΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚ'ΗΣ ΡΗΤ'ΙΝΗΣ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡ'ΗΣΕΙΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

UHU Παντοκολλητής, η δοκιμασμένη υγρή κόλλα συνθετικής ρητίνης για όλες τις χρήσεις. Απόλυτα διάφανη, κολλάει αμέσως και δυνατά. Ιδανική για κάθε χρήση στο σπίτι, στο σχολείο και στο γραφείο, για μοντελισμό, χειροτεχνίες κτλ. Κολλάει διάφορα υλικά. Κατάλληλη ακόμη και για φελιζόλ (Styrofoam®). Δεν τσαλακώνει το χαρτί και παραμένει εύπλαστη για κάμποσα λεπτά, αφότου την απλώσετε.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Όλες τις χρήσεις. Κολλάει ξύλα ή είδη που περιέχουν ξύλο, σκληρά και μαλακά πλαστικά (ABS, PVC, πλέξιγκλας, πολυστυρένιο, βακελίτη), μέταλλα, γυαλί, πορσελάνη, κεραμικά, δερμάτινα, τσόχινα είδη, καουτσούκ, φελλό, υφάσματα, χαρτιά, χαρτόνια, πολλά πλαστικά, φελιζόλ κτλ.

Πολυαιθυλένιο (PE) και πολυπροπυλένιο (PP).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Υγρή
- Απόλυτα διάφανη
- Στεγνώνει γρήγορα
- Προσωρινά εύπλαστη
- Δεν τσαλακώνει το χαρτί

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Να μην χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω των +5°C.

Απαιτήσεις επιφάνειας: Φροντίζετε τα υλικά που θέλετε να κολλήσετε να είναι στεγνά και καθαρά, χωρίς σκόνη ή/ και γράσο.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Για καλύτερα αποτελέσματα, σε πλαστικά ή μεταλλικά είδη, τρίβετε ελαφρώς τις επιφάνειες συγκόλλησης, πριν από τη χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:

Απλώστε μια λεπτή στρώση κόλλας σε κάθε πλευρά, πιέστε τα συγκολλούμενα μέρη και αυτό είναι όλο! Σε μη απορροφητικά υλικά (π.χ. κεραμικά, επιχρισμένο χαρτί), απλώστε την κόλλα και στις δύο πλευρές συγκόλλησης, αφήστε την να στεγνώσει και πιέστε ξανά τα συγκολλούμενα μέρη.

Λεκέδες / υπολείμματα: Αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα της κόλλας αμέσως, όσο είναι υγρή. Όταν στεγνώσει, τα υπολείμματα της κόλλας στα ρούχα απομακρύνονται χρησιμοποιώντας μετουσιωμένο οινόπνευμα.

Σημεία προσοχής: Περιέχει πτητικούς, ιδιαίτερα εύφλεκτους διαλύτες. Επιβάλλεται η λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας κατά την αποθήκευση και την χρήση της κόλλας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό:	οξικού πολυβινυλίου
Χρώμα:	Κρυστάλλινα διάφανο
Συνοχή:	Υγρό
Πυκνότητα Περίπου:	0,98 g/cm ³
Στέγνωμα / χρόνος ωρίμανσης Περίπου*:	60-120 δευτερόλεπτα
Ικανότητα πλήρωσης:	Καλό
Τελική δύναμη συγκόλλησης:	7 N/mm ²
Τελική δύναμη συγκόλλησης Μετά:	24 ώρες
Σημείο ανάφλεξης:	K1 (<21°C)
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής:	10 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	70 °C
Αντοχή στην υγρασία:	Καλό
Διαλύτης:	Μίξη από εστέρες και αλκοολών
Ιξώδες:	Μέτριο ιξώδες
Ιξώδες Περίπου:	4400 mPa·s
Αντοχή στο νερό:	Καλό
Υδατοδιαλυτό:	Οχι

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η σκληρυμένη κόλλα είναι αδρανής, πλήρως ουδέτερη και φυσικά ασφαλής.

ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σωληνάριο: 7ml, 20ml, 35ml, 60ml, 125ml πλαστικό σωληνάριο: 20ml

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον που δεν πιάνει πάγο.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.