

UHU

PATRONE ZA VRUĆE LIJEPLJENJE LOW MELT TRANSPARENT (110°C)

PROZIRNE, ELASTIČNE, OVALNOG OBLIKA**OPIS PROIZVODA**

Prozirne i elastične ovalne patrone za vruće lijepljenje low melt koje se otapaju na nižoj temperaturi. Patrone brzo, sigurno i pouzdano lijepe gotovo sve materijale, a prikladne su čak i za uporabu na polistirenu i drugim materijalima osjetljivima na toplinu. Ovalni oblik sprječava njihovo slučajno umetanje u pištolje za lijepljenje na visokoj temperaturi.

PODRUČJA UPORABE

Prikladan za metal, drvo, staklo, keramiku, kožu, tekstil, mnogo vrsta plastike itd. Brzo, čisto i pouzdano lijepi čak i materijale osjetljive na toplinu kao što su polistiren i mekani PVC. Idealan je za izradu rukotvorina, ukrašavanje i popravke. Nije prikladno za veće površine, polietilen (PE), polipropilen (PP) i P.T.F.E. Nemojte upotrebljavati na potpornim elementima ili predmetima koji su stalno napeti.

KARAKTERISTIKE

- Prozirni i elastični
- Prikladni i za uporabu na materijalima osjetljivima na toplinu kao što su polistiren, mekani PVC itd.
- Ovalan oblik (posebno razvijeni za pištolje za lijepljenje UHU CREATIVE pištolj za vruće lijepljenje low melt 110 °C)
- Bez otapala

PRIPREMA

Zahtjevi za površinu: Površine koje lijepite moraju biti čiste, suhe, bez prašine i masnoća.

PRIMJENA**Upute za uporabu:**

Nanesite ljepilo brzo i ne pretjerano štedljivo. Odmah zalijepite dva dijela. Ljepilo uvijek nanosite na čvršći materijal. Nanošenje ljepila: na fleksibilne površine nanosite ljepilo u debelim linijama, na čvrstim površinama ljepilo možete nanijeti u debelim linijama ili točkama. Ljepilo se može upotrebljavati za ispunjavanje sitnih rupa i pukotina.

Mrlje/ostaci: Stvrdnuti ostaci ljepila mogu se ukloniti samo mehanički.

Napomene: Nemojte upotrebljavati na temperaturama ispod +5 °C. Nikada nemojte vaditi patrone za lijepljenje iz pištolja za vruće lijepljenje. Na taj biste način mogli oštetiti mehanizam.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Ethylene vinylacetate copolymer
Boja:	Bijela
Boja nakon stvrdnjavanja/sušenja:	Proziran
Konzistencija:	Čvrsta
Elastičnost:	Dobro
Izolacija:	Dobro
Minimalna temperatura taljenja:	105
Maksimalna temperatura taljenja:	130 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	75 °C
Otvoreno vrijeme pribl.:	30 sekundi
Otapalo besplatno:	Da

VELIČINE PAKIRANJA

Patrone za vruće lijepljenje Low Melt 125 g

ROK TRAJANJA

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.