UHU BORRACHA SELANTE

REVESTIMENTO À BASE DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO À PROVA DE ÁGUA, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO.

· Resistente a sal e a produtos químicos
· Pintável (testar primeiro)
· Qualidade sustentável: duração de vida de 20 anos (testada conforme a norma EN 1297)
· À base de água, sem solventes, sem COVs, não tóxico

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Revestimento à base de borracha para vedação à prova de água, proteção e reparação. Qualidade superior, universal e adequada para praticamente todas as superfícies. Adequada para aplicações no interior e exterior, de impermeabilização de casas de banho a reparações de caleiras, da proteção de madeira de jardim à impermeabilização de conexões. Utilize a Borrache Selante Banda Têxtil em combinação com a Borracha Selante para reparar fendas, intervalos e juntas, e para adquirir uma camada mais espessa com mais facilidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Selagem, proteção e reparação de praticamente todos os materiais tais como madeira, betão, pedra, metal, zinco, betumes, EPDM (testar primeiro), PVC, etc. Até adere em PP/PE. Adequada para aplicações exteriores e interiores tais como em casas de banho, telhados, caves, paredes e jardins. Adequada para a impermeabilização do ralo do chuveiro, a vedação de juntas de cantoneiras, caleiras, passagens de tubos, conexões de armações de janelas e de claraboias, pormenores no solo, etc. Este produto também é adequado como camada antiderrapante, como proteção de metal e madeira (p.ex. estacas de jardim) e como revestimento.

PROPRIEDADES

· Selagem, proteção e reparação
· 100% impermeável
· Permanentemente elástica 750%
· Utilização fácil (com pincel)
· Adesão em quase todos os materiais
· Proteção contra corrosão e erosão
· Resistente às condições atmosféricas e aos raios UV

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.

UHU BORRACHA SELANTE

REVESTIMENTO À BASE DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO À PROVA DE ÁGUA, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO.

NORMAS

Certificados	
CE	Produtos e sistemas para proteção e reparação de estruturas de betão. Sistemas de proteção de superfícies para betão. (EN 1504-2)
CE	Produtos impermeáveis à água de aplicação líquida para uso sob mosaico cerâmico colado com colas. (EN 14891)
CE	Revestimentos espessos betuminosos de polímero modificado para impermeabilização. (EN 15814)
UKCA	Produtos e sistemas para proteção e reparação de estruturas de betão. Sistemas de proteção de superfícies para betão (EN 1504-2).
UKCA	Produtos impermeáveis à água de aplicação líquida para uso sob mosaico cerâmico colado com colas (EN 14891).

Normas	
EN 1026	Janelas e portas - Hermeticidade: completamente hermético.
EN 1027	Janelas e portas - impermeabilidade: completamente impermeável.
EN 12114	Desempenho térmico dos edifícios - Hermeticidade dos componentes do edifício e elementos da construção: completamente hermético.
EN 1297	Folhas flexíveis para impermeabilização. Betume, folhas de plástico e borracha para impermeabilização de telhados. Método de envelhecimento artificial por exposição prolongada a uma combinação de radiação UV, temperatura elevada e água.
ETAG 022	Kits de revestimento impermeável para pavimentos e/ou paredes de divisões molhadas.
LEED	(Leadership in Energy and Environmental Design/Liderança em energia e design ambiental): IEQ CREDIT 4.2: Materiais, tintas e revestimentos de baixa emissão. Tipo do produto: vedantes impermeáveis.

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Não aplicar a temperaturas inferiores a +5°C. Consumo: 1,5-2,5 L/m2. Impermeável após 12 horas.
Tratamento prévio da superfície: Primeiro secar, limpar, tirar o pó e a gordura das superfícies. Eventualmente lixar a superfície.
Ferramentas: Pincel, rolo ou rodo.

APLICAÇÃO

Cobertura: Usage: 1.5-2.5 L/m2.
Instruções de utilização:
Antes de utilizar o produto, misturar bem à mão até obter uma cor homogénea. Primeiro secar, limpar, tirar o pó e a gordura das superfícies. Eventualmente lixar a superfície. Aplicar com a ajuda de um pincel (no mínimo duas camadas), e esperar aproximadamente 10 minutos antes de aplicar a nova camada. Dica: utilize a Borrache Selante Banda Têxtil em combinação com a Borracha Selante para reparar fendas, intervalos e juntas, e para adquirir uma camada mais espessa com mais facilidade. Coloque a Borrache Selante Banda Têxtil imediatamente após a aplicação da primeira camada, pressione bem e cubra imediatamente com uma segunda camada. A Borracha Selante é resistente a pó após aproximadamente 3 horas, impermeável a água/chuva após 12 horas e após 48 horas a borracha está completamente seca, dependendo da quantidade aplicada e das condições ambientais. Espessura da camada mínima: 2 mm. Consumo: 1,5-2,5 L/m2
Manchas/resíduos: Remover os restos molhados imediatamente com água. Os restos secos só podem ser removidos mecanicamente.
Conselho: Espessura da camada mínima: 2 mm.
Pontos a ter em conta: Não aplicar a temperaturas inferiores a +5°C. Impermeável após 12 horas. Se um selante de junta for usado em combinação com Borracha Selante, recomendamos fortemente o uso de um selante de silicone neutro, por exemplo, Silicone Construção Neutro para evitar a descoloração do selante

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.

UHU BORRACHA SELANTE

REVESTIMENTO À BASE DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO À PROVA DE ÁGUA, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Bitumen modificado
Resistência a produtos químicos:	Muito boa
Cor:	Preta
Tempo de secagem/de cura aprox.*:	48 horas
Elasticidade:	Muito boa
Temperatura máxima da aplicação:	160 °C
Resistência à temperatura mínima:	-20 °C
Resistência à humidade:	Muito boa
Conteúdo sólido ca.:	60 %
Resistência a raios UV:	Muito boa
Viscosidade:	Escorre

*O tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura ambiente

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em recipiente fechado, em local seco, fresco e protegido da geada e a temperaturas entre +5°C e +25°C. Prazo de validade: No mínimo 18 meses num recipiente fechado. Um recipiente aberto tem uma validade limitada.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.