

UHU COLA MADEIRA RESISTENTE À ÁGUA

ADESIVO DE MADEIRA BRANCA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À ÁGUA (EN 204 D3)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cola de madeira branca de alta qualidade, resistente à água (EN 204 D3) para uso interno e externo. Seca transparente. Mais forte que a madeira. Para colagem de praticamente todas as madeiras duras, macias e exóticas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequado a colagens de praticamente todas as madeiras duras, macias e exóticas. Resistente à água. Adequado para estruturas de madeira bem ajustadas e sem suporte de carga usando, por exemplo encaixes , cavilhas e molas. Para interior e exterior. Para colagem de superfícies de madeira, cartão duro e macio, contraplacado multiplex, MDF, papel e cartão. Também adequado para revestir papelão e folha de plástico rígido (HPL, Formica, Duropal, Resopal) em uma superfície de madeira. D3: Espaços interiores nos quais ocorre passagem de água, condensação e / ou forte pressão devido ao aumento da humidade por um curto período de tempo. Exteriores não expostos às influências climáticas.

PROPRIEDADES

- · Resistente à água (EN 204 D3)
- · Ideal para aplicações internas e externas
- · Transparente quando seco
- · Pintável
- · Sem solventes

NORMAS

Normas

EN 204 D3 EN 204: Classificação de colas de madeira termoplásticas para aplicações não estruturais: D3

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: O adesivo e os materiais deverão estar a temperatura ambiente, não deve se inferior a + 5 ° C. humidade relativa de até 65%. Nível de humidade da madeira entre 8% e 12%.

Requisitos da superfície: As superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas e livres de poeira. Garanta uma junta bem ajustada.

Tratamento prévio da superfície: Tipos de madeira gordurosos devem ser desengordurados.

Ferramentas: Espalhador de cola de dentes finos (1 mm), pincel ou rolo, grampo ou prensa.

APLICAÇÃO

Cobertura: 2-4 m² / kg, aplicado nas duas faces, dependendo da natureza dos materiais.

Instruções de utilização:

Aplique o adesivo com um pincel ou outra ferramenta em uma camada uniforme e fina em uma ou ambas as partes. Deixe penetrar por alguns minutos, monte as peças e prenda ou prenda por 30-60 minutos. A pressão desejada é de 2 a 5 kg / cm².

Manchas/resíduos: Remova os resíduos de adesivo imediatamente com água. Os resíduos de adesivo seco só podem ser removidos mecanicamente.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.



UHU COLA MADEIRA RESISTENTE À ÁGUA

ADESIVO DE MADEIRA BRANCA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À ÁGUA (EN 204 D3)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dispersão de acetato de polivinilo
Branca
Transparente
1.1 g/cm ³
Dilua apenas com água.
Nenhuma
-20 °C
60 °C
Воа
8 minutos
Воа
3
5-10 kg/cm ²
50 %
15 minutos (mais em caso de tensão)
Líquida
13000 mPa·s
Воа
3 °C

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Guarde o recipiente bem fechado num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.