

UHU®**COLA UNIVERSAL FORTE & SEGURO****COLA UNIVERSAL SUPER FORTE E SUPER RÁPIDA****DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Cola universal super forte e super rápida – sem colar os dedos imediatamente. A fórmula patenteada permanece ajustável por cerca de 20 segundos e é adequada para praticamente todos os materiais flexíveis, sólidos, porosos e não porosos. Suporta vibrações e choques, é flexível, transparente e inodora. Resistente à humidade e a temperaturas de -50 # a +100 #.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Universal - cola porcelana, cerâmica, muitos materiais plásticos, metal, madeira, vidro, cabedal, borracha, Styrofoam® (esferovite), papel, cartão e muito mais. Não adequada para roupa de cabedal, tecidos, Polietileno (PE) e Polipropileno (PP).

PROPRIEDADES

- Super forte
- Super rápida
- Ajustável - sem colar os dedos de imediato
- Fórmula patenteada

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Não utilizar em temperaturas abaixo de +10 °C.

Requisitos da superfície: Os materiais a colar devem estar limpos, secos e sem pó nem gordura.

Tratamento prévio da superfície: As superfícies a serem coladas devem ser cuidadosamente limpas de qualquer poeira, óleo ou gordura. Para tal, deverá limpar as peças com solventes apropriados como a acetona (efectuar primeiro um teste numa zona pouco visível). Para metais e ligas metálicas, geralmente é suficiente tornar a superfície áspera ao lixar ou escovar.

APLICAÇÃO**Instruções de utilização:**

As superfícies a colar devem estar secas e isentas de pó e gordura. Aplique uma camada fina a um dos lados. Comprima as peças uma contra a outra. A junta colada permanece ajustável por aprox. 20 segundos. As superfícies a colar em conjunto devem ser exatamente da mesma forma e dimensão.

Manchas/resíduos: Remova imediatamente as manchas de cola frescas com acetona. A cola seca só pode ser removida mecanicamente.

Conselho: Quanto mais fina for a camada de cola, mais rápida e forte será a ligação final.

Pontos a ter em conta: Contém cianoacrilato. Cola a pele e as pálpebras em segundos. Em caso de contacto com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água e consulte um médico. Em caso de contacto com a pele, a cola pode ser dissolvida molhando com água morna com sabão. Em seguida, aplicar um creme para a pele. Manter fora do alcance das crianças.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Methoxy Cyanoacrylate
Cor:	Transparente
Consistência:	Gel (tixotrópico)
Densidade ca.:	1,07 g/cm ³
Capacidade de enchimento:	Limitada
Resistência final da colagem (Alumínio):	22 N/mm ²
Resistência final da colagem depois:	24 horas
Flexível:	Sim
Resistência de ligação inicial depois:	20-60 segundos. Pode variar consoante circunstâncias específicas, como a materiais, temperatura e a humidade.
Resistência à temperatura mínima:	-50 °C
Resistência à temperatura máxima:	100 °C
Resistência à humidade:	Boa
Solvente livre:	Sim
Viscosidade:	Viscosidade média
Resistência à água:	Muito boa

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.