

**UHU**<sup>®</sup>

# FAST FIX<sup>2</sup> LIQUID POWER

## ADHESIVO BICOMPONENTE CON CIANOACRILATO FUERTE Y RÁPIDO



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fast Fix<sup>2</sup> Liquid Power es un adhesivo de reparación rápido y fuerte de dos componentes con propiedades de relleno por su tecnología de cianoacrilato. Es apto para diversas reparaciones tanto dentro como fuera del hogar, incluso entre superficies irregulares. La consistencia tipo gel permite aplicaciones en cualquier posición.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Fija y repara en pocos segundos (30 seg. aprox., según el material y los niveles de humedad y temperatura) diferentes materiales flexibles como la madera, el metal, la cerámica, la piedra, el cristal y el plástico (tanto dos materiales iguales como la combinación de estos).

No apropiado para PE, PP y PTFE.

### CARACTERÍSTICAS

- Superrápido: 30 seg. aprox.
- Ultrafuerte
- Capacidad de relleno: ilimitada
- Consistencia tipo gel
- Se puede pintar, perforar y lijar
- Resistente a impactos
- Resistente a temperaturas: -40 °C/+80 °C
- Resistente al agua
- Sin disolventes
- Aplicación precisa y limpia
- Transparente

### PREPARACIÓN

**Circunstancias de aplicación:** Temperatura de aplicación: entre +5 °C y +25 °C.

**Requisitos de las superficies:** La superficie tiene que estar seca, limpia y sin polvo ni grasa. Lije las superficies lisas con papel de lija (por ejemplo, metales).

**Tratamiento previo de las superficies:** La superficie tiene que estar seca, limpia y sin polvo ni grasa. Lije las superficies lisas con papel de lija (por ejemplo, metales).

### APLICACIÓN

#### Modo de empleo:

Para montar la doble jeringa, retire el tapón negro de la parte superior de la jeringa e introduzca el émbolo blanco en la misma jeringa. Para abrir la jeringa, gire (90°) el tapón gris y coloque el mezclador. Presione el émbolo y retire las primeras gotas del adhesivo. Aplique una capa fina de pegamento en un lado. Presione firmemente durante 30 segundos aprox. Una vez terminada la reparación, retire el mezclador y vuelva a colocar el tapón gris para cerrar la jeringa y, así, poder usar de nuevo el producto.

**Manchas/restos:** Quite las manchas de pegamento húmedo inmediatamente con agua caliente y jabón. Los restos de adhesivos endurecidos tan solo se pueden eliminar con medios mecánicos.

**Consejos:** Cuando realice diversas tareas, utilice el producto cada 10 min aprox. para evitar que se endurezca en el mezclador. Una vez endurecido, utilice un mezclador nuevo. Importante: si se queda sin mezcladores, es posible mezclar el producto manualmente con la ayuda de un palillo de madera. Tenga en cuenta que puede que no se mezcle correctamente.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.



# FAST FIX<sup>2</sup> LIQUID POWER

## ADHESIVO BICOMPONENTE CON CIANOACRILATO FUERTE Y RÁPIDO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Técnica de unión:	Aplicación por una cara
Base química:	Cianoacrilato de etilo
Resistencia a los compuestos químicos:	Agua, aceite, grasa, disolventes, ácidos diluidos y álcalis diluidos
Color:	Transparente
Consistencia:	Gel (tixotrópico)
Tiempo de secado/ endurecimiento aprox.*:	5-60 segundos
Poder de relleno:	Muy buena
Firmeza final (Aluminio):	12 N/mm <sup>2</sup>
Firmeza final después:	24 horas
Tiempo de tramitación/ procesamiento:	7 min
Resistencia mínima a la temperatura:	-40 °C
Resistencia máxima a la temperatura:	80 °C
Resistencia a la humedad:	Buena
Proporción de mezcla:	4:1
Tiempo abierto aprox.:	6 min
Se puede pintar:	Sí
Tiempo de empleo útil:	5 min
Libre de disolventes:	Sí
Resistencia a los rayos UV:	Buena
Resistencia al agua:	Buena
Soluble en agua:	No

\* El tiempo de secado dependerá del tipo de superficie, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

### TAMAÑO DE ENVASES

10 g blíster

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guárdelo en un lugar bien fresco y seco.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.