



PIŠTOLJ ZA VRUĆE LIJEPLJENJE LOW MELT 110°C

PIŠTOLJ ZA LIJEPLJENJE ZA HOBISTE I ZA UKRAŠAVANJE



PRIMJENA

Upute za uporabu:

Stavite pištolj u držać i ukopčajte ga u utičnicu. Umetnute ovalnu patronu za lijepljenje u pištolj i pustite da se grijе 3 do 5 minuta. Odmah pritisnite površine koje lijepite zajedno na 15 – 20 sekundi, primijenite malo sile i po potrebi ispravite. Veza je čvrsta i može se opteretiti nakon 2 minute (ovisno o debljini sloja ljepila). Konačna snaga spoja postiže se nakon 2 sata. Važno: Pravovremeno umetnute novu patronu za lijepljenje nakon stare da biste izbjegli pregrijavanje. Izbjegavajte kontakt s vrškom. Kada se pištolj ne upotrebljava 30 minuta ili više, iskopčajte kabel iz utičnice. Ljepilo nanesite u kuglicama na fleksibilne materijale te u kuglicama ili točkama na čvrste materijale. Veće je površine teško zalijepiti jer se ljepilo može stvrdnuti prije nanošenja po čitavoj površini. Snaga lijepljenja najbolja je ako se dijelovi spoje odmah nakon nanošenja ljepila. Nakon umetanja novog uloška pustite da se pištolj ponovno zagrije.

Mrlje/ostaci: Stvrdnuti ostaci ljepila mogu se ukloniti samo mehanički.

Napomene: Kada se ne upotrebljava, ovaj se alat mora postaviti na stalak. Namijenjen je samo za uporabu u zatvorenom prostoru. Nikada ne ostavljajte pištolj za vruće lijepljenje bez nadzora ako je još vruć ili spojen na napajanje. Nikada nemojte vaditi patronu za lijepljenje iz pištolja. Na taj biste način mogli oštetiti mehanizam. U pištolj za lijepljenje nikada nemojte umetati ništa osim preporučenih patrona za lijepljenje. Budite oprezni kada upotrebljavate pištolj za lijepljenje u blizini zapaljivih materijala. Nemojte upotrebljavati pištolj za lijepljenje u eksplozivnim okruženjima.

OPIS PROIZVODA

Pištolj za vruće lijepljenje Low Melt za hobiste i za ukrašavanje.

PODRUČJA UPORABE

Prikladan za metal, drvo, staklo, keramiku, kožu, tekstil, mnogo vrsta plastike itd. Brzo, čisto i pouzdano lijepi čak i materijale osjetljive na toplinu kao što su polistiren i mekani PVC. Nije prikladno za Polipropilen (PP), polietilen (PE) i P.T.F.E.

KARAKTERISTIKE

- Radna temperatura od samo 110 °C za veću sigurnost i svestranost pri vrućem lijepljenju
- Prozirno
- Toplinski izoliran vršak
- Prikladno i za uporabu na materijalima osjetljivima na toplinu kao što su polistiren, mekani PVC itd.
- Kratko vrijeme zagrijavanja (3 – 5 min) – brzo spreman za uporabu

PRIPREMA

Radni uvjeti: Kada upotrebljavate ovaj pištolj za vruće lijepljenje, uvijek se pridržavajte osnovnih sigurnosnih mjera opreza.

Time se smanjuje mogućnost slučajne ozljede zbog opekline ili strujnog udara.

Osobna sigurnost: Kontakt s mlaznicom ili rastopljenim ljepilom može izazvati opekline. Uredaj uvijek držite izvan dohvata djece. Nikada nemojte pokušavati ubrzati postupak hlađenja držanjem pištolja pod slavinom. Pustite ga da se prirodno ohladi. Redovito provjeravajte da na kabelu nema oštećenja ili puknuća. Iz sigurnosnih razloga ne upotrebljavajte pištolj za vruće lijepljenje ako je oštećen.

Zahtjevi za površinu: Površina mora biti suha, čista i bez prašine i masnoća.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.



PIŠTOLJ ZA VRUĆE LIJEPLJENJE LOW MELT 110°C

PIŠTOLJ ZA LIJEPLJENJE ZA HOBISTE I ZA UKRAŠAVANJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Ethylene vinylacetate copolymer
Boja:	Bijela
Boja nakon stvrnjavanja/ sušenja:	Proziran
Konzistencija:	Čvrsta
Gustoća pribl.:	0,95 g/cm ³
Kapacitet ispunjavanja:	Vrlo dobro
Čvrstoća (Shore A):	80
Izolacija:	Dobro
Minimalna temperatura taljenja:	100
Maksimalna temperatura taljenja:	120 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	70 °C
Otvoreno vrijeme pribl.:	30 sekundi
Otapalo besplatno:	Da

VELIČINE PAKIRANJA

Pištolj za vruće lijepljenje s ovalnim patronama za vruće lijepljenje

ROK TRAJANJA

Nakon uporabe pustite da se pištolj potpuno ohladi, a tek ga zatim spremite. Kada se ne koristi, pištolj za lijepljenje treba se spremiti na suho i sigurno mjesto izvan dohvata djece.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.