



KLEJ UNIWERSALNY

KRYSTALICZNIE CZYSTY KLEJ NA BAZIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ DO WSZECHSTRONNEGO STOSOWANIA



OPIS PRODUKTU

UHU Klej Uniwersalny, to sprawdzony klej na bazie żywicy syntetycznej do szybkiego i czystego klejenia. Do uniwersalnych zastosowań w domu, w biurze, w szkole, do budowania modeli i rękodzieła. Szybko i trwale wiąże różne materiały. Nadaje się nawet do Styrofoam®. Po nałożeniu kleju poprawki są możliwe, nie marszczy papieru.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Uniwersalny - klei drewno, materiały drewnopochodne, plastiki (ABS, twarde i miękkie PVC, pleksiglas, polistyren, Resopal®), metal, szkło, porcelanę, ceramikę, skórę, gumę, filc, korek, tkaniny, papier, Styrofoam® i wiele innych. Nieodpowiednie polietylen (PE) and polipropylen (PP).

WŁAŚCIWOŚCI

- płynny
- krystalicznie czysty
- szybko schnący
- możliwe poprawki w odpowiednim czasie
- nie marszczy papieru

PRZYGOTOWANIE

Warunki pracy: Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C.

Wymagania powierzchni: Klejone materiały muszą być suche, czyste, bez kurzu i odtłuszczone.

Przygotowanie powierzchni: Klejąc plastik lub metal, dla osiągnięcia lepszych rezultatów, klejonym powierzchniom najpierw nadać szorstkość.

ZASTOSOWANIE

Sposób użycia:

Nałóż cienką warstwę kleju na jedną sklejoną powierzchnię, ściśnij części - to wszystko! W przypadku materiałów niechłonnych (na przykład ceramicznych, powlekanych) należy nałożyć na obie klejone części, pozostawić do wyschnięcia, ponownie nałożyć i docisnąć razem części.

Plamy/pozostałości: Natychmiast usuń mokre plamy kleju. Suche pozostałości kleju i plamy kleju na ubraniu można usunąć za pomocą denaturat.

Zwróć uwagę na: Zawiera lotne, łatwopalne rozpuszczalniki.

Należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa dotyczące przetwarzania i przechowywania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Baza chemiczna:	Polyvinyl acetate
Kolor:	Krystalicznie czysty
Konsystencja:	Płynny
Gęstość ca.:	0,98 g/cm ³
Czas schnięcia/utwardzania ok.*:	60-120 sekundy
Zdolność wypełniania:	Dobra
Ostateczna siła wiązania:	7 N/mm ²
Ostateczna siła wiązania po:	24 godziny
Temperatura zapłonu:	K1 (<21°C)
Minimalna temperatura aplikacji:	10 °C
Maksymalna odporność na temperaturę:	70 °C
Odporność na wilgoć:	Dobra
Rozpuszczalnik:	Mieszanina estrów i alkoholi
Lepkość:	Średnia lepkość
Lepkość ca.:	4400 mPa·s
Wodoodporność:	Dobra
Rozpuszczalne w wodzie:	Nie

* Czas utwardzania może się różnić w zależności od powierzchni, ilość użytego produktu, poziomu wilgotności i temperatury otoczenia.

WŁAŚCIWOŚCI FIZJOLOGICZNE

Spoina jest neutralna i fizjologicznie obojętna.

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

tubka: 7ml, 20ml, 35ml, 45ml, 60ml, 125ml puszka: 500ml

kanister: 5kg plastikowa tubka: 20ml

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w suchym, chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu.