SUPER COLA COM PINCEL APLICADOR

SUPER COLA EM FRASCO COM PINCEL APLICADOR PARA UMA DISTRIBUIÇÃO FÁCIL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ultrarrápida e extremamente forte, num frasco seguro, com um conveniente pincel aplicador. Fácil até mesmo a espalhar. Ideal para colar superfícies e rebordos maiores. Pode ir à máquina de lavar loiça e é resistente à água.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ideal para colagens em áreas maiores. Cola quase todos os materiais sólidos e flexíveis, como diversos plásticos (PVC rígido, ABS, PS, Plexiglas®, policarbonato (Makrolon®) e resinas fenólicas (Bakelite®)), porcelana, cerâmica, couro, metal, madeira, cortiça, feltro, tecido (verificar a adequação primeiro) e borracha. Apenas parcialmente adequado para vidro (após um determinado período de tempo, a cola enfraquece).
Não é adequada para PE, PP, resinas de silicone, PTFE, isopor®, roupa de tecido ou cabedal.

PROPRIEDADES

· Ultrarrápida e extremamente forte
· Com um prático pincel aplicador
· Ideal para colar superfícies e rebordos maiores
· Frasco seguro
· Pode ir à máquina de lavar loiça e é resistente à água

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Não utilizar a temperaturas abaixo de +10 °C. A cola apresenta melhores resultados quando o nível de humidade do ar é de 50-70%.
Requisitos da superfície: As superfícies a colar devem estar limpas, secas, sem pó e sem gordura e devem assentar perfeitamente.
Tratamento prévio da superfície: Assim, devem ser completamente removidos das superfícies a colar, quaisquer vestígios de pó, óleo, gordura, cera ou agente de separação. A melhor maneira de o conseguir é esfregar as peças algumas vezes com um solvente adequado, tal como a acetona (se esta não danificar o material, deve verificar primeiro se é adequado). Para os metais e ligas metálicas, normalmente é suficiente tornar as superfícies a colar mais rugosas usando lixa, raspador ou escova.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:
Desenrosque a tampa para abrir o frasco. Aplique a cola diretamente do frasco, utilizando o pincel, da forma mais fina possível num lado (demasiada cola abranda significativamente o processo de cura). Pressione as partes a colar de imediato. Após a utilização, limpe o excesso de cola com um pano seco e feche bem o frasco.
Manchas/resíduos: Limpe o excesso de cola de imediato com um pano seco. Após a cura, os resíduos de cola são muito difíceis de remover. A acetona irá dissolver a cola, mas muito lentamente (verifique a adequação primeiro).
Conselho: Ao colar em locais com baixos níveis de humidade, o tempo de cura pode ser reduzido se soprar brevemente na direção de uma das partes a colar. Os melhores resultados de colagem são obtidos à temperatura ambiente.
Pontos a ter em conta: Contém cianoacrilato. Cola pele e pálpebras em segundos. Se o produto entrar em contacto com os olhos, lavar imediatamente com água abundante e procurar assistência médica. Em caso de contacto com a pele, a cola pode ser dissolvida por imersão em água quente com sabão. Em seguida, aplicar um creme para a pele. Pode causar irritação respiratória. Evitar a inalação de vapores. Manter fora do alcance das crianças.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.

SUPER COLA COM PINCEL APLICADOR

SUPER COLA EM FRASCO COM PINCEL APLICADOR PARA UMA DISTRIBUIÇÃO FÁCIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Cianoacrilato de etilo
Cor:	Transparente
Consistência:	Líquida
Densidade ca.:	1,10 g/cm³
Capacidade de enchimento:	0,5 mm
Resistência final da colagem (Alumínio):	12 N/mm²
Resistência final da colagem depois:	24 horas
Resistência de ligação inicial depois:	5-60 segundos. Pode variar consoante circunstâncias específicas, como a materiais, temperatura e a humidade.
Resistência à temperatura mínima:	-40 °C
Resistência à temperatura máxima:	80 °C
Resistência à humidade:	Boa
Solvente livre:	Sim
Viscosidade:	Viscosidade baixa
Resistência à água:	Muito boa

PROPRIEDADES FISIOLÓGICAS

Os adesivos de cianoacrilato são em grande parte considerados fisiologicamente seguros.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar num local seco, fresco e sem gelo. O armazenamento a temperaturas abaixo de +5 °C (no frigorífico) garante o tempo de vida útil máximo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.