# CONTACT GEL 50ML

## ADESIVO DE CONTATO UNIVERSAL SUPER-FORTE, EM GEL

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Adesivo de contato universal super-forte, em gel: fácil de espalhar, não goteja e não forma fios.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ideal para a colagem de painéis plásticos (como Formica®), painéis duros, bordas sintéticas, borracha, couro, linóleo, cortiça, têxteis e espuma de poliéter juntos e em madeira, aglomerado, concreto e metal. Este adesivo não goteja e, portanto, é muito adequado para colagem vertical. Excelente para colar bordas, revestimentos de pisos ou carpetes de escadas, pontas de móveis ou feltros, entre outras coisas. Também para consertar sapatos, bolsas, brinquedos e tapetes, ou para fazer trabalhos manuais.
Not suitable for Polystyrene foam (Tempex®), PE, PP, PTFE and vinyl.

### PROPRIEDADES

· Fácil de espalhar
· Não escorre
· Não forma fios
· Cola imediatamente
· Super-forte
· Adequado para materiais sob pressão
· Universal
· Resistente à humidade e geada

### PREPARAÇÃO

**Condições de trabalho:** Use adesivo e peças a serem coladas somente em temperatura ambiente. A humidade relativa deve estar abaixo de 65%. Isso evita a formação de bolhas no resultado final. Uma vez conectado, o ajuste não é possível. Sempre, teste primeiro em uma parte (imperceptível) da superfície.
**Requisitos da superfície:** As superfícies devem estar secas, limpas, livres de poeira e ter um bom encaixe.
**Tratamento prévio da superfície:** Limpe e retire a gordura das superfícies a serem coladas para obter os melhores resultados.
**Ferramentas:** Use um pincel de cola de dentes finos (1 mm) para cobrir grandes superfícies. Use um rolo ou um martelo de borracha para unir os materiais com firmeza.

### APLICAÇÃO

**Cobertura:** 2-2,5 m² / litro, aplicado nas duas faces, dependendo da natureza dos materiais a serem colados.
**Instruções de utilização:**
Mexa bem antes de usar. De preferência não deve ser diluído Aplique o adesivo fina e uniformemente em ambas as superfícies usando o espargidor de adesivo de dentes finos (1 mm) ou pincel. Deixe ambas as superfícies secarem por 10 a 25 minutos. Assim que o adesivo parar de amarrar, junte as peças. Após juntar e colar o ajuste não é mais possível. Para evitar o aparecimento de bolhas, pressione os materiais com firmeza.
**Manchas/resíduos:** Remova os resíduos de adesivo enquanto estiver úmido. O excesso de adesivo seco só pode ser removido mecanicamente ou com removedor de tinta (testar préviamente).
**Pontos a ter em conta:** Para obter os melhores resultados, tanto o adesivo quanto as peças a serem coladas devem estar à temperatura ambiente ( não a baixo de + 10 ° C). A resistência final da colagem depende da pressão aplicada. Portanto, pressione o mais firmemente possível em toda a superfície. Caso a junta adesiva entre materiais porosos seja exposta a um contato duradouro com água, o adesivo pode se desprender da superfície úmida.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.

# CONTACT GEL 50ML

## ADESIVO DE CONTATO UNIVERSAL SUPER-FORTE, EM GEL

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Base química: | Policloropreno |
| Resistência a produtos químicos: | Water, oil, grease, diluted acids and alkalis |
| Cor: | Amarelo |
| Consistência: | Líquida |
| Densidade ca.: | 0,88 g/cm³ |
| Elasticidade: | Muito boa |
| Resistência final da colagem depois: | 24 horas |
| Temperatura mínima de aplicação: | 15 °C |
| Temperatura máxima da aplicação: | 30 °C |
| Resistência à temperatura mínima: | -40 °C |
| Resistência à temperatura máxima: | 100 °C |
| Resistência à humidade: | Boa |
| Tempo de abertura ca.: | 10-40 minutos. Pode variar consoante circunstâncias específicas, como a materiais, temperatura e a humidade. |
| Tempo de pressão (+20 °C): | 2-5 segundos, com alta pressão de contato |
| Resistência a raios UV: | Muito boa |
| Resistência à água: | Muito boa |

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar devidamente fechado em local fresco e sem gelo. O prazo de validade é de no mínimo 24 meses.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.